

SF-A-LAIB-VIP


Wärmedämmverbundsystem / EPS-Putzträger



www.sf-vakuumdämmung.at

FENSTERLAIBUNG

BEZEICHNUNG	VIP-KERN	GESAMTSTÄRKE	LAMBDAWERT	U-WERT VIP
SF-A-LAIB-VIP10	10 mm	20 mm	0,007 W/mK	0,625 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP15	15 mm	25 mm	0,007 W/mK	0,432 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP20	20 mm	30 mm	0,007 W/mK	0,330 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP25	25 mm	35 mm	0,007 W/mK	0,260 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP30	30 mm	40 mm	0,007 W/mK	0,220 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP40	40 mm	50 mm	0,007 W/mK	0,170 W/m²K
SF-A-LAIB-VIP50	50 mm	60 mm	0,007 W/mK	0,137 W/m²K



SF-A-LAIB-VIP:

Mauerwerk
WDVS EPS

EPS 5,0 mm

Vakuumdämmpaneel x mm

EPS 5,0 mm

Komprimband
Fensterstück

EUROP. TECHN. ZULASSUNG

ETA13/0493

KANTEN

Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert.

ANPASSSTREIFEN

XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich

STÜTZKERNDICHTE, -MATERIAL

190 – 220 kg/m³, pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT

c = ca. 1kJ / (kg K)

BRANDVERHALTEN

Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102–B2, auch Baustoffklasse B1 lieferbar)

DRUCKSPANNUNG

bei 10 % Stauchung: $\delta_{10\%} = 190$ kPa

INNENDRUCK

bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG

ca. 1 mbar / a

KERTOLERANZEN

Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2 mm

EINZELELEMENTPRÜFUNG

jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung

ABMINDERUNGSFAKTOR

ist je nach Paneel-, Verlegungs- und Befestigungsdefinition zu berücksichtigen.

MINDESTWÄRMESCHUTZ

Hinweise in Ausschreibungs- und Zulassungsunterlagen beachten.

SCHALLDÄMMUNG/TAUPUNKTSIT.

bedarf einer bauseitigen zusätzlichen bauphysikalischen Beurteilung.

UNTERGRUND

muss ausreichend tragfähig und ebenflächlich sein.